



# **P R O P I S N I K br.41**

## **OZNAKE OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA – NARAMENICE- TOP RIPS**

1. TEMELJNA POLICIJA
2. PROMETNA POLICIJA
3. GRANIČNA POLICIJA
4. UPRAVA ZA POSEBNE POSLOVE  
SIGURNOSTI



Dokument je izrađen upotrebom slijedećih programa:

Microsoft® Office Word 2007

Microsoft® Office Visio 2007

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>SVRHA DOKUMENTA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SKICE I IZGLED OZNAKA OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA .....</b>	<b>3</b>
2.1	Skice i izgled oznaka osobnih policijskih zvanja (temeljna, prometna, granična policija i Uprava za posebne poslove sigurnosti) .....	3
<b>3</b>	<b>MATERIJALI .....</b>	<b>7</b>
3.1	Osnovni materijal .....	7
3.2	Ugradbeni materijali .....	8
<b>4</b>	<b>PAKIRANJE .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>KONTROLA KVALITETE .....</b>	<b>9</b>
5.1	Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala .....	9
5.2	Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu .....	10
5.3	Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja .....	10




## 1 SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelokupnog procesa za dostizanje tražene funkcionalnosti i kvalitete predmetnih oznaka i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnih oznaka s konkretnim mjerama, kvalitete tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranje kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.











## 2 SKICE I IZGLED OZNAKA OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA

2.1 Skice i izgled oznaka osobnih policijskih zvanja (temeljna, prometna, granična policija i Uprava za posebne poslove sigurnosti)





**Izgled oznaka zvanja policijskih službenika - NARAMENICA**

	
POLAZNIK SREDNJE ŠKOLE – TEČAJA ZA POLICAJA	VJEŽBENIK SREDNJE STRUČNE SPREME
	
VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM ILI STRUČNIM STUDIJEM U TRAJANJU OD NAJMA TRI GODINE	VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI INTEGRIRANIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJEM
	
POLICAJAC	VIŠI POLICAJAC
	
SAMOSTALNI POLICAJAC	POLICIJSKI NAREDNIK
	
VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK	SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK



*Propisnik za oznake osobnih policijskih zvanja – naramenice – top rips*



POLICIJSKI INSPEKTOR



VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR



SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR



GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR



POLICIJSKI SAVJETNIK




GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK



GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE (LIJEVA)



GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE (DESNA)



ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA  
POLICIJE (LIJEVA)




ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA  
POLICIJE (DESNA)




REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

*Propisnik za oznake osobnih policijskih zvanja – naramenice – top rips*



POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA  
POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE U RAVNATELJSTVU  
POLICIJE,  
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE,  
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA I  
ISTRAŽIVANJA I  
VJEŠTAČENJA „IVAN VUČETIĆ“,  
NAČELNIK UPRAVE U SJEDIŠTU  
(LIJEVA)



POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA  
POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE U RAVNATELJSTVU  
POLICIJE,  
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE,  
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA I  
ISTRAŽIVANJA I  
VJEŠTAČENJA „IVAN VUČETIĆ“,  
NAČELNIK UPRAVE U SJEDIŠTU  
(DESNA)



NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE



POLICIJSKI KAPELAN



### 3 MATERIJALI

#### 3.1 Osnovni materijal

##### a) Karakteristike osnovnog materijala – tkanina top rips ( $7 \pm 1$ mm x $7 \pm 1$ mm)

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Sirovinski sastav	Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (N.N.41/10) Metoda br.4	50% PAMUK 50% POLIAMIDNO VLAKNO	$\pm 5\%$
2 Finoća pređe	HRN ISO 7211-5	Osnova: tex 15x2 Potka: tex 15x2	$\pm 10\%$
3 Gustoća tkanja	HRN EN 1049-2	Osnova: 39/1 cm Potka: 21/1 cm	$\pm 10\%$
4 Površinska masa	HRN EN 12127	190 g/m <sup>2</sup>	$\pm 5\%$
5 Postojanost obojenja 5.1 Suho-mokro trenje 5.2 Pranje pri 60°C 5.3 Glačanje pri 150°C 5.4 Kemijsko čišćenje 5.5 Svjetlo	Tamno plava HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C03 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02	4/4 4/4 4/4 4/4 5 - 6	Min.
6 pH vrijednost	HRN EN 1413	4,5 < pH < 8,5	/
Postupak njege HRN EN ISO 3758			

##### b) Spektralne karakteristike boje

Koordinate boja D <sub>65</sub>								
Boja – tamno plava	L*	a*	b*	C*	h <sup>0</sup>	X	Y	Z
<b>ZAHTJEV</b>	17,15	0,34	-4,63	4,65	274,82	2,23	2,23	3,16
<b>Dozvoljeno odstupanje</b>	<b>-1 ≤ dL* ≤ +1</b>		<b>-0,8 ≤ dC* ≤ +0,8</b>		<b>-0,8 ≤ dH* ≤ +0,8</b>		<b>dE* = 1,5 (+ 0,3)</b>	



### 3.2 Ugradbeni materijali

Pomoćni materijal i pribor ugrađen u oznake mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme redovnog korištenja i održavanja.

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
<b>1</b>	<b>Konac za šivanje, tamno plave boje, u tonu boje tkanine</b>		
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
Finoća	HRN EN ISO 2060	23 x 3 tex (42/3 Nm) ili 120 Nm ili 100 Nm	± 10%
<b>2</b>	<b>Konac za strojno vezenje je dvonitni, bijele/ žute boje</b>		
Sirovinski sastav	kvalitativna	100% poliestersko vlakno ili	/
		50% vuna i 50 % akril	
Finoća	HRN EN ISO 2060	40 Nm ili	/
		dtex 330 x 2, den 300 x 2	
<b>3</b>	<b>Podloga - flizelin</b>		
Površinska masa	HRN EN 12127	80 g/m <sup>2</sup>	± 5%
<b>4</b>	<b>Konac za izradu rupica</b>		
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
Finoća	HRN EN ISO 2060	80 Nm	± 10%





## 4 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Oznake se pakiraju u prozirnu plastičnu vrećicu, na kojima je isporučitelj obvezan staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova će isporučitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju je isporučitelj dužan unijeti sadržaj bar koda za svaki artikl, njegov naziv i količinu. Tako popunjenu tabelu isporučitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u elektroničkom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladište MUP-a.

Kutija se izvana zatvara neutralnom ljepljivom trakom, a na bočnim stranama nalaze se podaci:

- naziv artikla
- broj komada u kutiji
- naziv isporučitelja
- godina proizvodnje
- barkod slijedećeg sadržaja (naziv isporučitelja, naziv proizvoda i količina).

## 5 KONTROLA KVALITETE

### 5.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala

Dokumentirano praćenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (svjedodžba o kvaliteti, proizvođačke specifikacije i sl.) od strane isporučitelja.

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala, **a osobito za bojila za tkaninu** (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd.), i to obvezno prije početka samog procesa proizvodnje.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.



## 5.2 Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu izrade, boje i sličnih parametara.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po tri slučajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

## 5.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova stručna služba MUP-a obaviti će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu izrade boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

<b>Broj komada u isporuci</b>	<b>Broj uzoraka za pregled</b>
do – 50	8
51 – 150	20
151 – 500	50
501 – 3200	125
3201 – 10000	200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova izvršiti će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

***Propisnik za oznake osobnih policijskih zvanja – naramenice – top rips***

---

uzetog od strane stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veće od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova obaviti će akreditirani laboratoriji o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova istu količinu robe kao zamjenu za robu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.